



INSTRUKCIJA

kā lietot Silverdesign Silver99 MPMix

Silverdesign sudraba mālu maisījums ir pulveris, kas samaisot ar ūdeni, veido māliem līdzīgu masu. Pulveris paredzēts tīra - 99,99 procenti, sudraba rotu izgatavošanai.

Jūs varat samaisīt lielāku vai mazāku daudzumu pulvera, lai iegūtu tieši to daudzumu sudraba mālu, kas vajadzīgs jūsu projektam. Sausu metāla māla pulvera maisījumu varat droši uzglabāt neierobezoti ilgi un neraizēties, ka tas sakaltīs un kļūs ciets.

Lai samaisītu 5 gramus Silver99 Metal Powder Mix, nepieciešams:

- maza izmēra stikla bļodiņa,
- plastmasas karotīte,
- 3ml šļirce bez adatas,
- destilēts ūdens, kas iepildīts šļircē.
- piliens augu eļļas pirkstiem.

Nemiet 5 gramus Silverdesign Silver99 MPMix un iebēriet stikla bļodiņā. Piepildiet šļirci ar destilētu ūdeni līdz 1.5ml. Iepilniet 1ml destilētā ūdens bļodiņā pie pulvera. Samaisiet, izmantojot plastmasas karotīti.

SVARĪGI NEPIEVIENTOT PĀRĀK DAUDZ ŪDENS. Pulveris šajā brīdī sāks lipt kopā. Turpmāk ūdens jāpievieno, pa vienam pilienam, izmantojot šļirci kā pipeti.

Kad Silverdesign pulveris ir salīpis kopā un veido lodītes formu, veidojiet māla bumbu ar pirkstiem, taču pirms tam pirkstu galus nepieciešams noziest ar pilienu augu eļļas.

Ja lodīte šķīst pārāk sausa, pievienojiet vienu, bet ne vairāk kā vienu, pilieni ūdens. Šo soli iespējams atkārtot vairākas reizes, līdz lodīte ir mīksta un elastīga. Pārāk daudz ūdens padarīs Silverdesign Silver99 MPMix mālu lipīgu, tad varat pievienot nelielu daudzumu pulvera.

SVARĪGI: Uz pirkstiem neuzziest pārāk daudz eļļas. Procesā bumbiņa no bļodiņas malām notīrīs pulveri, atstājot bļodu tīru. Ja saspiežot starp pirkstiem bumbiņas malās neveidojas plaisas, māls ir gatavs mākslas darba veidošanai.

Materiāls nedrīkst pielipt pie formas, tādēļ ieteicams appūderēt formu ar kartupeļu miltiem.

Tagad Jums ir apmēram 3 minūtes laika izveidot rotaslietu, pirms materiāls izžūst. Izveidoto rotu žāvējiet uz USB kafijas krūžu sildītāja vismaz 20 min. vai istabas temperatūrā 24 stundas.

Dedzināšanai lietojiet virtuves gāzes degli uz ugunsdroša pamata. Rotaslieta aizdegsies ar nelielu liesmu, izdegs saistviela. Pēc saistvielas izdegšanas dedziniet savu mākslas darbu 3 minūtes.

Atdzesējiet aukstā ūdenī, tonējiet, vīlējiet, slīpējiet.

Ja izveidojusies plaisa, dedzinātu vai nededzinātu izstrādājumu apziediet ar krējuma konsistences Silverdesign pulvera maisījumu, izžāvējiet un izdedziniet vēlreiz. Plaisa būs aizpildīta.

Ražotājs: Damberga dizaina studija SIA

Uzglabāt sausā vietā. Glabāšanas laiks pulverim neierobežots.

Materiāls paredzēts lietošanai pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma pieaugušo uzraudzībā.

www.silverdesign@silverdesign.eu

